# Versaflex™ OM 6275-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | PolyOne Corporation | **الفئة** | TPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تم تصميم Versaflex™ OM 6275-1 خصيصًا للالتصاق بمجموعة متنوعة من مواد النايلون القياسية والمعدلة، بما في ذلك تلك المملوءة بالزجاج والمثبتة بالحرارة و/أو المعدلة لتحسين مقاومة الصدمات. منتج جديد. لم يتم وضع مواصفات تجارية. قدرة تلوين استثنائية التصاق متميز في كل من عمليات القولبة ثنائية الحقن والإدخال التصاق متميز في كل من عمليات القولبة ثنائية الحقن والإدخال قبضة ناعمة ومطاطية سهلة المعالجة للغاية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية تشغيل جيدة<br>تلوين جيد<br>التصاق جيد | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | لون طبيعي | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.10 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | % | - | ASTM D955 |
| **صلابة الديورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | ASTM D412 |
| | 3.31 MPa | 480.08 psi | ASTM D412 |
| | 4.34 MPa | 629.46 psi | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | 4.00 MPa | 580.15 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 260 % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | 28.9 kN/m | - | ASTM D624 |
| **مجموعة الضغط (Compression Set)** | 25 % | - | ASTM D395B |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللزوجة الظاهرية** | 36.0 Pa·s | - | ASTM D3835 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن** | 20 % | - | - |
| **درجة الحرارة الخلفية** | C° | - | - |
| **درجة الحرارة الوسطى** | C° | - | - |
| **درجة الحرارة الأمامية** | C° | - | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| درجة حرارة الفوهة | C° | - | - |
| درجة حرارة المعالجة (المصهور) | C° | - | - |
| درجة حرارة القالب | C° | - | - |
| الضغط الخلفي | MPa | - | - |
| سرعة اللولب | rpm | - | - |
| غير معروف | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.