Versaflex™ VDT 4132

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم Versaflex™ VDT 4132 لإنشاء تخميد الاهتزازات. تخميد ممتاز للاهتزازات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	امتصاص الصدمات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	أدوات كهربائية/أخرى	-	-
	مكونات الأجهزة المنزلية	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	تطبيق لمسة ناعمة	-	-
	ملمس ناعم	-	-
	معدات الأعمال	-	-
	سلع رياضية	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -
بيانات متعددة النقاط	تخفيف الاهتزاز TPE تردد المسح تخفيف الاهتزاز TPE درجة الحرارة المسح	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	32	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.517 MPa 0.951 MPa	- 74.98 psi 137.93 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
قوة الشد	6.16 MPa	893.43 psi	ASTM D412
استطالة الشد	900 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	14.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	12 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية			ASTM D3835 ASTM D3835 ASTM D3835

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	Pa·s 104	-	
	Pa·s 20.0	-	

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		- -	- -
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.