Versalloy™ XL 9070X-9

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Versalloy™ XL 9070X-9 عبارة عن سبيكة TPV ذات سيولة قوية وجماليات سطحية، ومناسبة لمجموعة متنوعة من التطبيقات. مناسب جدًا للعدائين الطويلين والضييقين يمكن ربطه بالبولي بروبيلين عن طريق القولبة المتداخلة جماليات سطحية ممتازة مقاومة قوية للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E76261-101061822	-	-
الميزات	مواد قابلة لإعادة التدوير سيولة جيدة مظهر ممتاز	- - -	- - -
الاستخدامات	تشكيل فوقي أجزاء ذات جدار رقيق تطبيق لمسة ناعمة مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1210 3 UL 94 .QMFZ2.E76261	- -	- -
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	30 g/10 min	-	ASTM D1238
	280 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	69	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	2.48 MPa	359.69 psi	ASTM D412
	3.53 MPa	511.98 psi	ASTM D412
قوة الشد	5.43 MPa	787.56 psi	ASTM D412
استطالة الشد	580 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	31.5 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ASTM D395B
	23 %	-	ASTM D395B
	42 %	-	ASTM D395B
	53 %	-	ASTM D395B

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية	6.20 Pa·s	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	20 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.