Trexprene® A67CW

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وصف المنتج: TREXPRENE ® A67CW هو إLASTOMER حراري متلدن بالحرارة (TPV) يعتمد على PP/EPDM ومثبت مسبقًا بالألوان ومقاوم للحرارة والأشعة فوق البنفسجية. وهو مخصص بشكل أساسي للتطبيقات الخارجية حيث تكون هناك حاجة إلى مركب مسبق التلوين مع مجموعة ضغط جيدة وخصائص مقاومة للأشعة فوق البنفسجية. يمكن معالجة هذه المادة مسبقة التلوين باستخدام معدات البثق أو الحقن أو النفخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مثبت حرارياً	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
المظهر	لون غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930-1.01 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	62-70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.50 MPa 7.10 MPa	362.6 psi 1029.77 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	630 %	-	ISO 37
قوة التمزق	34 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		- - -	- ASTM D395B ISO 815

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-17 %	-	ISO 188
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-13 %	-	ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة		-	-
	-56.0 C°	-68.8 F°	ASTM D746
	-56.0 C°	-68.8 F°	ISO 812

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة التجوية المتسارعة	E < 3 دلتا	-	SAE J2527
مقاومة الأوزون	Rating 0	-	ISO 1431-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.