Trexprene® A74BW

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وصف المنتج: TREXPRENE ® A74BW عبارة عن مادة لدنة بالحرارة مقولبة بالحرارة تعتمد على PP/EPDM ومثبتة بالحرارة والأشعة فوق البنفسجية (TPV) ومخصصة بشكل أساسي للتطبيقات الخارجية. يمكن معالجة هذه المادة باستخدام معدات البثق أو الحقن أو النفخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مثبت حرارياً	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940-0.980 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	72-78	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa MPa	- -	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	%	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	-
	%	-	ASTM D395B
	%	-	ASTM D395B
	%	-	ISO 815
	%	-	ISO 815

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 3.0	-	ISO 188
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	% 7.0-	-	ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة		-	-
	C°	-	ASTM D746
	C°	-	ISO 812

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مدة التجوية المتسارعة	دلتا E < 3	-	SAE J2527
مقاومة الأوزون (40°C)	Rating 0	-	ISO 1431-1
القدرة على تحمل العوامل الجوية		-	SAE J1976
	دلتا E < 3	-	-
	دلتا E < 3	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.