Trademark PE HD10950

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE HD10950 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق النفخ أو بثق الصفائح وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE HD10950 الحاويات والأكياس/البطانات والأجزاء الهندسية/الصناعية وتطبيقات ملامسة الأغذية والصفائح. تشمل الخصائص: مقبول لملامسة الأغذية ESCR عالي (مقاوم لتشقق الإجهاد) مقاوم للصدمات صلب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) مقاومة عالية للصدمات صلابة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حاويات حاويات صناعية تبطين منصات نقالة ورقة	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق الألواح	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B
صلابة الديورومتر	67	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	25.2 MPa	3654.96 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1170 MPa	169694.46 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.