Trademark PE LLD5025G

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LLD5025G هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE LLD5025G الأغطية / الأغطية / الإغلاقات ، والمضافات / الخلطات الرئيسية ، وتطبيقات ملامسة الأغذية والتطبيقات المنزلية. تشمل الخصائص: مقبولية ملامسة الأغذية، وقابلية معالجة جيدة، وقوة تمزق جيدة، ومتانة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	أغطية	-	-
	إغلاقات	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	أغطية	-	-
	مادة مركزة	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	51	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	269 MPa	39015.22 psi	ASTM D638
قوة الشد	11.3 MPa	1638.93 psi	ASTM D638
استطالة الشد	95 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	91.7 C°	197.06 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.