Trademark PE LD0720C

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LD0720C هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE LD0720C الأكياس/البطانات والأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية والتغليف. تشمل الخصائص: مضاد للالتصاق مقبول لملامسة الأغذية قابلية معالجة جيدة متانة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق	-	-
الميزات	خالٍ من الإضافات	-	-
	مقاومة الالتصاق	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	سحب جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	أكياس شديدة التحمل	-	-
	تبطين	-	-
	غلاف قابل للانكماش	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	217 MPa	31473.25 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.4 MPa	3393.89 psi	-
	16.5 MPa	2393.13 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	170 %	-	-
	490 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	290 g	10.23 oz	-
	180 g	6.35 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	11 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	182-199 °C	359.6 - 390.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.