Trademark PE LD2920B

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LD2920B هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE LD2920B الأكياس / البطانات والأفلام والرغوة وتطبيقات ملامسة الأغذية والتطبيقات الصناعية. تشمل الخصائص: مقبولية ملامسة الأغذية وقابلية معالجة جيدة ومتانة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات	-	-
	قابل للرغوة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	سحب جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	رغوة	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تبطين التعبئة والتغليف	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	179 MPa	25961.8 psi	-
	217 MPa	31473.25 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
	15.9 MPa	2306.1 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	200 %	-	-
	510 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	320 g	11.29 oz	-
	110 g	3.88 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	11 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	182-199 °C	359.6 - 390.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.