Trademark PE LD2923F

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LD2923F هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE LD2923F الأكياس / البطانات والأجزاء الهندسية / الصناعية والأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: مضاد للالتصاق وضوح مقبولية ملامسة الأغذية وقابلية معالجة جيدة وقابلية جيدة للإغلاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد تكتل متوسط انزلاقية متوسطة	- -	- -
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية إحكام حراري جيد قابلية معالجة جيدة شفافية عالية قوة عالية مضاد تكتل متوسط انزلاقية متوسطة	- - - - - - -	- - - - - - -
الاستخدامات			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	أكياس شديدة التحمل	-	-
	أكياس الغسيل	-	
	أجزاء شفافة	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	200 MPa	29007.6 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	24.1 MPa	3495.42 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	350 %	-	-
	700 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	360 g	12.7 oz	-
	200 g	7.05 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	76	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	182-199 °C	359.6 - 390.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.