Trademark PE LDVA1925.4F

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	LDPE+EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LDVA1925.4F هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة + EVA. يمكن معالجته عن طريق الأغشية المبثوقة بشكل مشترك وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE LDVA1925.4F الأكياس/البطانات والأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: مضاد للالتصاق وضوح مقبول لملامسة الأغذية قابلية إغلاق جيدة قوة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد تكتل عالي	-	-
	انزلاقية متوسطة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	مضاد تكتل عالي	-	-
	شفافية عالية	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	انزلاقية متوسطة	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أكياس فيلم	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مبثوق مشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	4.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	25.2 MPa	3654.96 psi	-
	21.7 MPa	3147.32 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	350 %	-	-
	510 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	190 g	6.7 oz	-
	260 g	9.17 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	75	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 4.5	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 166-193	F° 379.4 - 330.8	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.