Trademark PE LDVA2925.3F

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	LDPE+EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LDVA2925.3F هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة + EVA. يمكن معالجته عن طريق الأغشية المبثوقة بشكل مشترك وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE LDVA2925.3F الأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: مضاد للالتصاق وضوح مقبول لملامسة الأغذية صلابة جيدة قوة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد تكتل متوسط	-	-
	انزلاقية متوسطة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مضاد تكتل متوسط	-	-
	انزلاقية متوسطة	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مبثوق مشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	2.5 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	141 MPa	20450.36 psi	-
	169 MPa	24511.42 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	22.1 MPa	3205.34 psi	-
	16.9 MPa	2451.14 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	340 %	-	-
	540 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	210 g	7.41 oz	-
	110 g	3.88 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	76	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	166-193 C°	330.8 - 379.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.