Trademark PE LLB1918F

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LLB1918F هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق Trademark PE LLB1918F الأكياس/البطانة والتعبئة والتغليف والأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الميزات: برنامج مضاد للالتصاق بوتين كومونومر شريحة يمكن الوصول إليها الغذاء أداء ختم جيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	نعومة عالية	-	-
	مقاومة عالية للتكتل	-	-
الميزات	مونومر مشترك بوتين	-	-
	نعومة عالية	-	-
	مقاومة عالية للتكتل	-	-
	Perforation resistance	-	-
	تقشير جيد	-	-
	قابلية جيدة للإحكام الحراري	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	تبْطين	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	
	كيس تعبئة ثقيل	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
الأشكال	جسيمات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	ASTM D882
	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	45.5 MPa	6599.23 psi	ASTM D882
	31.7 MPa	4597.7 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	570 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	130 g	4.59 oz	ASTM D1922
	320 g	11.29 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	45	-	ASTM D2457

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.