Trademark PE LLD2920G

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE LLD2920G هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE LLD2920G المضافات / الخلطات الرئيسية وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: مقبولية ملامسة الأغذية، وقابلية معالجة جيدة، ومتانة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية قابلية معالجة جيدة متانة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	مركزات الألوان مادة مركزة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	39	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	272 MPa	39450.34 psi	ASTM D638
قوة الشد	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D638
استطالة الشد	720 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	100 C°	212.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.