Trademark PE mLLD1918B

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	mLLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE mLLD1918B هو منتج بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة مصنوع من ميتالوسين. يمكن معالجته بالبثق المشترك وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE mLLD1918B الأفلام وتطبيقات ملامسة الأغذية والتعبئة والتغليف وتطبيقات الختم. تشمل الخصائص: مقبول لملامسة الأغذية، قابلية جيدة للختم، لمعان عالي، قوة عالية، مساعد معالجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية إحكام حراري جيد لمعان عالي قوة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف أختام	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة ثقب الفيلم	77.0 N	17.31 lbf	ASTM D3763
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	190 MPa	27557.22 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	10.7 MPa	1551.91 psi	-
	9.51 MPa	1379.31 psi	-
	58.5 MPa	8484.72 psi	-
	51.6 MPa	7483.96 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	450 %	-	-
	600 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	800 g	28.22 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	230 g	8.11 oz	-
	500 g	17.64 oz	-
			ASTM D3763

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة بدء الختم	C° 95.6	F° 204.08	

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	130	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 4.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 182-204	F° 399.2 - 359.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.