Trademark PP PPC2040M

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PP PPC2040M هو منتج بوليمر مشترك من البولي بروبيلين المقاوم للصدمات (PP Impact Copolymer). يمكن معالجته بالتركيب أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PP PPC2040M المواد المضافة/الخلطات الرئيسية والسيارات والأغطية/الأغطية/الإغلاقات وتطبيقات ملامسة الأغذية والتطبيقات المنزلية. تشمل الخصائص: بوليمر مشترك، مقبول لملامسة الأغذية، التصاق جيد، قابلية معالجة جيدة، مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	إغلاقات	-	-
	الخلط	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	السلع المنزلية سلع رياضية	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	الخلط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1010 MPa	146488.38 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	210 J/m	3.93 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.