Trademark PP PPC2090MA

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PP PPC2090MA هو منتج بولى بروبيلين كوبوليمر مقاوم للصدمات (PP Impact Copolymer). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PP PPC2090MA التطبيقات المنزلية، والأغطية / الأغطية / الإغلاقات، والسلع الاستهلاكية وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: كوبوليمر، ومقبولية ملامسة الأغذية، وقابلية معالجة جيدة، ومتانة جيدة، ومقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	مُتَكَوِّن	-	
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	إغلاقات السلع المنزلية معدات الحدائق والمروج ألعاب	- - - -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.9 MPa	2886.26 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.4 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	969 MPa	140541.82 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.