TRANSMARE® 14CT40

المصنع	Transmare Compounding B.V.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	40% تلك/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRANSMARE® 14CT40 عبارة عن كوبوليمر بولي بروبيلين مملوء بنسبة 40% من تلك المعادن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك \ معدن، 40% حشو بالحجم	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.25 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الرطوبة	%	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	71	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	MPa 26.0	psi 3770.99	ISO 527-2/50
	MPa 23.0	psi 3335.87	ISO 527-2/50
	MPa 26.0	psi 3770.99	ISO 527-2
انفعال الشد	% 18	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	MPa 3200	psi 464121.6	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180/A
	kJ/m² 1.3	ft·lb/in² 0.6185	-
	kJ/m² 1.5	ft·lb/in² 0.7137	-
	kJ/m² 2.5	ft·lb/in² 1.19	-
	kJ/m² 3.9	ft·lb/in² 1.86	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.