# TRANSMARE® 19HT60-0.001

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Transmare Compounding B.V. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 60% تلك | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

TRANSMARE® 19HT60-0.001 عبارة عن خليط رئيسي من بوليمر متجانس من البولي بروبيلين مملوء بالتلك الأبيض الناعم بنسبة 60%. مناسب للألوان الفاتحة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | تلك، 60% حشو بالوزن | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.53 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | | | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | | - | ISO 1133 |
| | g/10 min 6.0 | - | - |
| | g/10 min 35 | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.