TRANSMARE® 44CB70

المصنع	Transmare Compounding B.V.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	70% كبريتات الباريوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRANSMARE® 44CB70 عبارة عن بوليمر مشترك من مادة البولي بروبيلين مملوء بنسبة 70٪ من كبريتات الباريوم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كبريتات الباريوم، 70% حشو بالوزن	-	-
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.32 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	36 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية				
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	20.0 cm³/ 10min	-	ISO 1133
محتوى الرطوبة	%	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.