

# CALIBRE™ 320 UV

PC	الفئة	Trinseo	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

يحتوي راتنج البولي كربونات CALIBRE™ 320 UV على حزمة تثبيت للأشعة فوق البنفسجية مسجلة الملكية تجمع بين التثبيت القياسي في الصناعة ضد الأشعة فوق البنفسجية مع انخفاض الترسيب وتغير اللون أثناء المعالجة. سيؤدي ذلك إلى تقليل وقت التوقف عن العمل للتنظيف وتسهيل المعالجة. تم تصميم هذا المنتج للثق المشترك كطبقة سمكها 50 ميكرومتر على جهاز كمبيوتر قياسي للاستخدام في الألواح الصلبة ومتعددة الجدران. الخصائص الرئيسية: ترسيب منخفض جدًا ثبات حراري عالي جدًا ثبات عالي جدًا في اللون

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	ثبات لون جيد	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	ورقة	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية النفخ	طريقة المعالجة
-	-	القوية بالضغط	
-	-	طلاء البثق	
-	-	بثق الألواح	

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.20	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

## الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1	psi 362595.0	MPa 2500	معامل الشد
ISO 527-2/50	-	-	إجهاد الشد
-	psi 10152.66	MPa 70.0	
-	psi 10442.74	MPa 72.0	
ISO 527-2/50	-	-	انفعال الشد
-	-	% 6.0	
-	-	% 150	

## الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	-	-	درجة حرارة انحراف الحرارة
-	F° 249.8	C° 121	
-	F° 262.4	C° 128	
ISO 306/B50	F° 282.2	C° 139	درجة حرارة تليين فيكات

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.