

CALIBRE™ MEGARAD™ 2081-12

| | | | |
|-----------------|---------|--------|----------------------|
| المصنع | Trinseo | الفئة | PC |
| المادة المألوفة | - | الحالة | متوفر - جاهز للتصدير |

وصف المنتج

يوفر راتنج البولي كربونات CALIBRE™ MEGARAD 2081-12 للمستخدمين النهائيين للأجهزة الطبية المعقمة بالإشعاع لوثًا أقرب إلى المظهر الشفاف للمياه للراتنج الطبيعي. عند التعرض للإشعاع عالي الطاقة (أشعة جاما أو حزمة الإلكترون)، يمكن لراتنج CALIBRE MEGARAD 2081-12 أن يقلل من تغير اللون بنسبة 50% مقارنة بمنتجات البولي كربونات للأغراض العامة. خضع راتنج CALIBRE 2081-12 لاختبارات التوافق الحيوي بناءً على ISO 10993 (التقييم البيولوجي للأجهزة الطبية) وهو مناسب للاستخدام في التطبيقات الطبية المعتمدة. الخصائص الرئيسية: مثبت للإشعاع عالي الطاقة تم اختباره وفقًا لـ ISO 10993 و USP شفاف يحتوي على مادة إطلاق القالب للتطبيقات: التطبيقات الطبية

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|----------------|--|--------------------|----------|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| المواد المضافة | مثبت جاما تحرير القالب | - | - |
| الميزات | متوافق حيويًا قابل للتعقيم بشعاع الإلكترون شفافية عالية قابل للتعقيم بالإشعاع | - | - |
| الاستخدامات | تطبيقات طبية/رعاية صحية | - | - |

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ISO 10993 | تصنيفات الوكالة |
| - | - | USP تصنيف غير محدد | |
| - | - | شفاف/شبه شفاف | المظهر |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | قوية بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| /ASTM D792, ISO 1183 A | - | g/cm ³ 1.20 | الوزن النوعي |
| ASTM D1238, ISO 1133 | - | g/10 min 12 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D955, ISO 294-4 | - | % 0.50-0.70 | انكماش القالب |
| ASTM D570, ISO 62 | - | | امتصاص الماء |
| - | - | % 0.15 | |
| - | - | % 0.32 | |
| ASTM D785 | - | | صلابة روكويل |
| - | - | 73 | |
| - | - | 118 | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | | معامل الشد |
| ASTM D638 | psi 329236.26 | MPa 2270 | |
| ISO 527-2/50 | psi 333587.4 | MPa 2300 | |
| - | - | | قوة الشد |
| ASTM D638 | psi 9325.94 | MPa 64.3 | |
| ISO 527-2/50 | psi 9456.48 | MPa 65.2 | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 ISO 527-2/50 | psi 10022.13 psi 10094.64 | MPa 69.1 MPa 69.6 | |
| - | - | - | استطالة الشد |
| ASTM D638 ISO 527-2/50 | - | % 6.3 | |
| ASTM D638 ISO 527-2/50 | - | % 6.1 | |
| ASTM D638 ISO 527-2/50 | - | % 150 | |
| ASTM D638 ISO 527-2/50 | - | % 150 | |
| - | - | - | معامل الانحناء |
| ASTM D790 ISO 178 | psi 319083.6 psi 333587.4 | MPa 2200 MPa 2300 | |
| - | - | - | قوة الانحناء |
| ASTM D790 ISO 178 | psi 14503.8 psi 13894.64 | MPa 100 MPa 95.8 | |
| ASTM D1044 | - | % 45 | مقاومة تآكل تاثير |
| ISO 179/1eA | ft·lb/in ² 11.89 | kJ/m ² 25 | قوة صدمة شاربي المحززة |
| - | - | - | صدمة إيزود المحززة |
| ASTM D256 ISO 180/A | ft·lb/in 14.05 ft·lb/in ² 30.93 | J/m 750 kJ/m ² 65 | |
| ASTM D256, ISO 180 | - | لا يوجد كسر | صدمة إيزود غير المحززة |
| ASTM D3763 | - | J 86.9 | صدمة السهم الآلية |
| ASTM D1822 | ft·lb/in ² 179.85 | kJ/m ² 378 | قوة صدمة الشد |
| الخواص الحرارية | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |
| ASTM D648 | F° 273.2 | C° 134 | |
| ASTM D648 ISO 75-2/A | F° 249.8 | C° 121 | |
| ASTM D648 | F° 253.4 | C° 123 | |
| ASTM D648 | F° 257.0 | C° 125 | |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| /ISO 306 B50 | F° 285.8 | C° 141 | درجة حرارة تليين فيكات |
| ASTM D696 | - | /6.8E-5 cm/cm C° | معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE) |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D257 | - | 2.0E+17 ohms·cm | المقاومة الحجمية |
| ASTM D149, IEC 60243-1 | - | kV/mm 17 | قوة العزل الكهربائي |
| ASTM D150 | - | - | ثابت العزل الكهربائي |
| - | - | 3.00 | |
| - | - | 3.00 | |
| ASTM D150 | - | - | عامل التبدد |
| - | - | 1.0E-3 | |
| - | - | 2.0E-3 | |

| الخواص البصرية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D542, ISO 489 | - | 1.586 | معامل الانكسار |
| ASTM D1003 | - | % 85.0 | النفادية |
| ASTM D1003 | - | % 1.0 | الضبابية (Haze) |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.