Trilliant™ HC HC5420-0002 LL Natural

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trilliant™ القائم على البولي بروبيلين والبولي إيثيلين تعتمد مجموعة المنتجات على مواد من الدرجة الطبية ومكونات USP من الدرجة السادسة، ومناسبة لمجموعة متنوعة من التطبيقات ومتطلبات الأداء. بعد خلط المنتج القياسي بكربونات الكالسيوم والزجاج ومسحوق التلك، تكون جميع الخصائص مثالية، بما في ذلك الصلابة والمتانة ومقاومة الصدمات ومقاومة الحرارة. المنتجات المخصصة لها استخدامات عديدة، مثل: مثبت للأشعة فوق البنفسجية، مثبت للحرارة، تخصيص الألوان، منتجات مقاومة للصدمات، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تلوين جيد توافق حيوي مواصفات خاصة	- - -	- - -
الاستخدامات	لوازم طبية/تمريضية معدات طبية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.928 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	20.0 hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	11.4 MPa 7.93 MPa	- 1653.43 psi 1150.15 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	60 %	-	ASTM D638

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.