VECTOR® 2518PC

المصنع	TSRC Corporation	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كوبوليمر SBS خطي ثلاثي الكتل. يحتوي على <1% كوبوليمر ثنائي الكتلة. ستايرين متوسط، معامل مرونة متوسط. كوبوليمر VECTOR 2518PC الستيريني هو كوبوليمر خطي ثلاثي الكتل مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي. إنه مناسب تمامًا للاستخدام كمعدل للصدمات/الصلابة في الخلطات مع الستيرين وفي البلاستيك الهندسي. تمت صياغته بمضاد الأكسدة ثلاثي (نونيل فينيل) فوسفيت (TNPP). يتم تقديم VECTOR 2518PC SBS كمسحوق <12 شبكة، يتم توفيره من الولايات المتحدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة توزيع ضيق للوزن الجزيئي	- -	- -
الاستخدامات	خلط Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.34 g/cm³	-	ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	31.0 %	-	-
محتوى الرماد	5.0 %wt	-	-
لزوجة المحلول	3.9 Pa·s	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	%wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.20 MPa	609.16 psi	Internal Method
قوة الشد	33.0 MPa	4786.25 psi	Internal Method
استطالة الشد	700 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.