VECTOR® 4187A

المصنع	TSRC Corporation	**الفئة**	SI
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر كتلة شعاعي n(SI). يحتوي على ~78% بوليمر SI ثنائي القوالب. ستيرين منخفض. VECTOR 4187A عبارة عن بوليمر كتلة شعاعي ذو توزيع ضيق للوزن الجزيئي. إنه مناسب تمامًا للاستخدام في تطبيقات المواد اللاصقة الحساسة للضغط بالذوبان الساخن منخفضة اللزوجة التي تتطلب التصاقًا ممتازًا بالأسطح منخفضة الطاقة وخصائص هجرة منخفضة وخصائص قطع بالقالب محسنة. يتم تقديم VECTOR 4187A (SI) n على شكل حبيبات كثيفة يتم توفيرها من الولايات المتحدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد توزيع ضيق للوزن الجزيئي	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.928 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.55 g/cm³	-	ASTM D1895

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	18.0 %	-	-
محتوى الرماد	0.6 %wt	-	-
لزوجة المحلول	630 mPa·s	630.0 cP	-
صلابة الديورومتر	25	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	78.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.700 MPa	101.53 psi	Internal Method
قوة الشد	3.20 MPa	464.12 psi	Internal Method
استطالة الشد	1400 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.