VECTOR® 4111N

المصنع	TSRC Corporation	**الفئة**	SIS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كوبوليمر ثلاثي القوالب SIS خطي. يحتوي على <1٪ كوبوليمر ثنائي القوالب. ستيرين منخفض، معامل منخفض. كوبوليمرات الستايرين VECTOR 4111A و VECTOR 4111N هي كوبوليمرات ثلاثية القوالب خطية ذات توزيعات ضيقة للوزن الجزيئي. إنها أنعم كوبوليمرات ثلاثية القوالب النقية المعروضة وتظهر قابلية معالجة وانسيابية ممتازة للذوبان، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام في مركبات المطاط الصناعي وتطبيقات تعديل البوليمر. كما أن القالب الثلاثي النقي يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام في تطبيقات المواد اللاصقة الحساسة للضغط العالي والقص. يتم تقديم VECTOR 4111A SIS كحبيبات كثيفة يتم توفيرها من الولايات المتحدة. يتم تقديم VECTOR 4111N SIS كحبيبات مسامية يتم توفيرها من الصين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة توزيع ضيق للوزن الجزيئي ناعم	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	18.0 %	-	-
محتوى الرماد	0.4 %wt	-	-
لزوجة المحلول	850 mPa·s	850.0 cP	-
صلابة الديورومتر	40	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	%wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.50 MPa	217.56 psi	Internal Method
قوة الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	Internal Method
استطالة الشد	1200 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.