VECTOR® 4211N

المصنع	TSRC Corporation	**الفئة**	SIS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر SIS ثلاثي القوالب الخطي. يحتوي على <1% بوليمر ثنائي القوالب. ستيرين متوسط، معامل مرونة متوسط. VECTOR 4211A و VECTOR 4211N عبارة عن بوليمرات ستيرين خطية ثلاثية القوالب ذات توزيعات ضيقة للوزن الجزيئي. لديهم محتوى ستيرين أعلى ومعامل مرونة أعلى من VECTOR 4111A SIS، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام في مركبات المطاط اللدائني وتطبيقات تعديل البوليمر وتطبيقات المواد اللاصقة الحساسة للضغط التي تتطلب تماسكًا عاليًا. يتم تقديم VECTOR 4211A SIS على شكل حبيبات كثيفة يتم توفيرها من الولايات المتحدة. يتم تقديم VECTOR 4211N SIS على شكل حبيبات مسامية يتم توفيرها من الصين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.938 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	30.0 %	-	-
محتوى الرماد	0.3 %wt	-	-
لزوجة المحلول	300 mPa·s	300.0 cP	-
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	%wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.20 MPa	609.16 psi	Internal Method
قوة الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	Internal Method
استطالة الشد	1000 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.