VECTOR® 4113N

المصنع	TSRC Corporation	**الفئة**	SIS+SI
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مزيج من كوبوليمر SIS خطي ثلاثي الكتل و SI ثنائي الكتل. يحتوي على ~18% كوبوليمر SI ثنائي الكتلة. منخفض الستايرين، منخفض معامل المرونة. كوبوليمرات VECTOR 4113A و VECTOR 4113N الستيرين هي منتجات ممزوجة تتكون من كوبوليمر SIS خطي ثلاثي الكتل وكوبوليمر SI ثنائي الكتلة. إنها أكثر نعومة من VECTOR 4111A SIS/SI بسبب انخفاض محتوى الستايرين ووجود كوبوليمر ثنائي الكتلة، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام في المواد اللاصقة الحساسة للضغط بالذوبان الساخن، ومركبات المطاط الصناعي وتطبيقات ألواح البوليمر الضوئي. يتم تقديم VECTOR 4113A SIS/SI على شكل حبيبات كثيفة يتم توفيرها من الولايات المتحدة. يتم تقديم VECTOR 4113N SIS/SI على شكل حبيبات مسامية يتم توفيرها من الصين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ناعم	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	15.0 %	-	-
محتوى الرماد	0.3 %wt	-	-
لزوجة المحلول	1.2 Pa·s	-	-
صلابة الديورومتر	33	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	18.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.10 MPa	159.54 psi	Internal Method
قوة الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	Internal Method
استطالة الشد	1300 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.