VECTOR® 4213N

المصنع	TSRC Corporation	**الفئة**	SIS+SI
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مزيج من بوليمر SIS ثلاثي القوالب الخطي وبوليمر SI ثنائي القوالب. يحتوي على ~25% بوليمر SI ثنائي القوالب. ستيرين متوسط. VECTOR 4213A و VECTOR 4213N عبارة عن منتجات ممزوجة تتكون من بوليمر SIS ثلاثي القوالب الخطي وبوليمر SI ثنائي القوالب. إنها مناسبة تمامًا للاستخدام في المواد اللاصقة بالذوبان الساخن لتطبيقات النظافة التي تتطلب قوة تماسك فائقة ومقاومة للحرارة جنبًا إلى جنب مع امتثال زحف منخفض. يتم تقديم VECTOR 4213A SIS/SI على شكل حبيبات كثيفة يتم توفيرها من الولايات المتحدة. يتم تقديم VECTOR 4213N SIS/SI على شكل حبيبات مسامية يتم توفيرها من الصين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للزحف مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.938 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	25.0 %	-	-
محتوى الرماد	0.3 %wt	-	-
لزوجة المحلول	370 mPa·s	370.0 cP	-
صلابة الديورومتر	51	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	25.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.90 MPa	420.61 psi	Internal Method
قوة الشد	15.0 MPa	2175.57 psi	Internal Method
استطالة الشد	1100 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.