TIPPLEN® R 159 A

المصنع	TVK Plc. (Tiszai Vegyi Kombinát)	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN R 159 A هو بولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي لتطبيقات القولبة بالحقن. تمت صياغة المنتج باستخدام عامل تنوي ومع مادة مضافة بصرية خاصة. تُظهر المنتجات المصنوعة من هذه الدرجة شفافية ولمعانًا ممتازين. TIPPLEN R 159 A مناسب لاستبدال PVC و PS و PET. يوصى باستخدام TIPPLEN R 159 A للقولبة بالحقن لإنتاج الأدوات المنزلية والحاويات ومنتجات التعبئة والتغليف. يمكن استخدامه في فرن الميكروويف. TIPPLEN R 159 A مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
	مادة مضافة غير محددة 2	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-
	بصريات	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	حاويات السلع المنزلية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	83	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	13 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	83.0 C°	181.4 F°	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	185-230 °C	365.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.