TIPPLEN® R 659

المصنع	TVK Plc. (Tiszai Vegyi Kombinát)	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN R 659 هو بولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي للبثق. تمت صياغة هذه الدرجة باستخدام عامل تنوي جيل جديد، لذلك يُظهر المنتج خصائص بصرية ممتازة (الشفافية واللمعان). يوصى باستخدام TIPPLEN R 659 للزجاجات المقولبة بالنفخ للمنظفات وأدوات النظافة والمياه المعدنية المسطحة، حيث لا تمثل النفاذية الغازية الأعلى من PVC و PET مشكلة. هذه الدرجة مناسبة تمامًا للألواح المبثوقة لمجلدات القرطاسية ومواد التشكيل الحراري. TIPPLEN R 659 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقاوم للمنظفات	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مُتَكَوِّن	-	-
	بصريات	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجات ورقة Stationary Supplies	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق بثق الألواح التشكيل الحراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة روكويل	78	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	12 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1150 MPa	166793.7 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	24 kJ/m²	11.42 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 78.0	F° 172.4	ISO 75-2/B

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C° 185-230	F° 446.0 - 365.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.