UMERIT® 1520F

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBE super polyethylene عبارة عن بوليمرات مشتركة من الإيثيلين ألفا أوليفين يتم إنتاجها باستخدام محفز ميتالوسين عن طريق عملية الطور الغازي. يمكن للمحفز الميتالوسين إنتاج هياكل جزيئية مستهدفة. لذلك يوفر UMERIT®1520F خصائص ممتازة مختلفة. - قوة تأثير ممتازة. - درجة حرارة ختم حراري أقل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة جيدة للصدمات قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.913 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	2.0 g/10 min		ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	1000 hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر	51	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D638
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	114 C°	237.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.