UMERIT® 2525F

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBE super polyethylene UMERIT® عبارة عن بوليمرات مشتركة من الإيثيلين ألفا أوليفين يتم إنتاجها باستخدام محفز ميتالوسين عن طريق عملية الطور الغازي. تؤدي طريقة التحفيز بالميتالوسين إلى خصائص فيزيائية فائقة من خلال القدرة على الحصول على أي هياكل جزيئية مستهدفة. لذلك يوفر UMERIT®2525F خصائص ممتازة مختلفة. -مقاومة ممتازة للحرارة -توازن جيد بين قوة الصدمات والصلابة -طعم/رائحة منخفضة -مظهر فيلم جيد: تقليل العيون السمكية وتقليل الضبابية/زيادة اللمعان

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	طعم منخفض إلى معدوم	-	
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.926 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	1000 hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر	57	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	36.0 MPa	5221.37 psi	ASTM D638
استطالة الشد	720 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	330 MPa	47862.54 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	113 C°	235.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	121 C°	249.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.