UBESTA 3012 U

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBESTA 3012 U عبارة عن PA12 طبيعي ومثبت بالحرارة ومناسب للتطبيقات التي تتطلب سيولة جيدة للبوليمر. يوفر UBESTA 3012 U ثباتًا جيدًا للزوجة في تركيب الأنظمة المملوءة بدرجة عالية كما هو مستخدم في المغناطيس البلاستيكي. يُظهر UBESTA 3012 U امتصاصًا منخفضًا للرطوبة وبالتالي ثباتًا استثنائيًا في الأبعاد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	استرطابية منخفضة	-	-
	تشكيل جيد	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	ثبات حراري	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
امتصاص الماء	0.25 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	110	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	37.0 MPa	5366.41 psi	ASTM D638
	63.0 MPa	9137.39 psi	ASTM D638
	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D638
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1420 MPa	205953.96 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	55.0 MPa	7977.09 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	145 C°	293.0 F°	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	C°	-	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.