UBESTA 3030LUX

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مثبت للأشعة فوق البنفسجية (بثق)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
كود وسم الجزء	>PA12<	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب			Internal Method - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	% 1.5	-	
	% 0.60	-	
امتصاص الماء	% 0.60	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 47.0	psi 6816.79	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 1500	psi 217557.0	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 60.0	psi 8702.28	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 13	ft·lb/in² 6.19	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 110	F° 230.0	ISO 75-2/B
	C° 49.0	F° 120.2	ISO 75-2/A
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/1.2E-4 cm/cm C°	-	ISO 11359-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.