UBESTA 3035LU1

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBESTA 3035LU1 عبارة عن مادة PA12 (نايلون 12). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية.
الميزات الرئيسية لـ UBESTA 3035LU1 هي: استقرار أبعاد جيد مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة كيميائية مقاومة للحرارة مجالات التطبيق النموذجية لـ UBESTA 3035LU1 هي: أنابيب/أنابيب المياه/ مياه الشرب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة حرارة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	Piping system	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	112	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	46.0 MPa	6671.75 psi	ASTM D638
	56.0 MPa	8122.13 psi	ASTM D638
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1590 MPa	230610.42 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	61.0 MPa	8847.32 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	90 J/m	1.69 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	149 C°	300.2 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	178 C°	352.4 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.