UBESTA 3035UF

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBESTA 3035UF عبارة عن مادة PA12 (نايلون 12). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية.
الميزات الرئيسية لـ UBESTA 3035UF هي: استقرار أبعاد جيد مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة كيميائية مقاومة للحرارة مجالات التطبيق النموذجية لـ UBESTA 3035UF هي: أنابيب/أنابيب المياه/ مياه الشرب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة حرارة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	Piping system	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	110	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	42.0 MPa 54.0 MPa	- 6091.6 psi 7832.05 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1420 MPa	205953.96 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	55.0 MPa	7977.09 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	78 J/m	1.46 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	145 C°	293.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	178 C°	352.4 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.