UBE Nylon 1022 C2

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	نانو غير محدد	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBE NYLON 1022 C2 عبارة عن بولي أميد 6 عالي اللزوجة ومعدل بالمركب النانوي، ويوفر خصائص حاجز ممتازة. المادة مناسبة لإنتاج الأغشية المنفوخة المصبوبة والمبردة بالهواء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو نانوي	-	-
الميزات	قابلية تشغيل جيدة تعريف، عالي مطابقة التعرض للأغذية لزوجة عالية راتنج حاجز	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أفلام	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	1050 MPa	152289.9 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D882
	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D882
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	215 C°	419.0 F°	DSC

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	140	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	1.5 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.