UBE Nylon 1024JI

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBE NYLON 1024 JI عبارة عن مادة بوليمر PA6 عالية اللزوجة مُلدنة ومعدلة للصدمات. وهو الأنسب للاستخدام في التطبيقات التي تتلامس مع الوقود، مثل خطوط الوقود متعددة الطبقات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات Plasticizer	- -	- -
الميزات	تعديل مقاومة الصدمات مقاومة الصدمات، عالية قابلية تشغيل جيدة مقاومة الوقود	- - - -	- - - -
الاستخدامات	خط الوقود	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	200 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	630 MPa	91373.94 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	160 J/m	3.0 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	104 C°	219.2 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانصهار (DSC)	219 C°	426.2 F°	ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.