UBE Nylon 7024 B

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 612
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBE NYLON 7024 B عبارة عن كوبوليمر PA6/12 متوسط اللزوجة. وهو مناسب للتطبيقات ذات التلامس غير المباشر مع الطعام وفقًا للوائح FDA والاتحاد الأوروبي. يمكن استخدام هذه الدرجة للأفلام المصبوبة والأفلام المنفوخة (المبردة بالهواء أو الماء).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة تعريف، عالي مطابقة التعرض للأغذية انكماش عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام فيلم مصبوب	- -	- -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	425 MPa	61641.15 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D882
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	201 C°	393.8 F°	ISO 3146

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	155	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.