UBE Nylon P7115 U

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 612
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBESTA P7115 U عبارة عن مسحوق بوليمر PA12/6 منخفض اللزوجة وغير مقوى وغير مُلدن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	لزوجة منخفضة تشكيل جيد سيولة جيدة ثبات حراري	- - - -	- - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.03 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	34 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	% 1.6	-	ISO 294-4
	% 0.20	-	ISO 294-4
امتصاص الماء	% 1.4	-	ISO 62
صلابة روكويل	66	-	ISO 2039-2
صلابة الديورومتر	73	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 25.0	psi 3625.95	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	% 7.0	-	ISO 527-2
	% 300	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 500	psi 72519.0	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 22.0	psi 3190.84	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 1.0	ft·lb/in² 0.4758	ISO 179/1eA
	kJ/m² 11	ft·lb/in² 5.23	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 47.0	F° 116.6	ISO 75-2/B
	C° 42.0	F° 107.6	ISO 75-2/A
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 145	F° 293.0	ISO 3146
		-	ISO 11359-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.7E-4 cm/cm/°C		

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.