UBE Nylon 5033 FDX27

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 66/6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBE NYLON 5033 FDX27 عبارة عن بوليمر مشترك متوسط اللزوجة من مادة البولي أميد 6 / 6.6. تم تعديل المادة لتحسين الانزلاق. وهي مناسبة لإنتاج الأغشية المنفوخة المصبوبة أو المبردة بالهواء أو الماء. التطبيق النموذجي هو للأغلفة والأكياس الكبيرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل انزلاق	-	-
الميزات	نعومة قابلية تشغيل جيدة مطابقة التعرض للأغذية لزوجة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام فيلم مصبوب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	400 MPa	58015.2 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D882
	115 MPa	16679.37 psi	ASTM D882
استطالة الشد	650 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	196 C°	384.8 F°	ISO 3146

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	130	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	3.5 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.