# UBE Nylon 5033 FDX57

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | UBE America, Inc. | **الفئة** | Nylon 66/6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

UBE NYLON 5033 FDX57 عبارة عن بوليمر مشترك عالي اللزوجة ومُنوَّى من مادة البولي أميد 6 / 6.6. إنه الأنسب لإنتاج الأغشية المنفوخة المبردة بالماء. التطبيق النموذجي هو أغلفة السجق وأكياس الانكماش.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | عامل نواة | - | - |
| **الميزات** | مُتَكَوِّن<br>تسليط الضوء<br>قابلية تشغيل جيدة<br>تعريف، عالي<br>مطابقة التعرض للأغذية<br>لزوجة عالية | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | أفلام<br>أكياس<br>فيلم مصبوب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | فيلم النفخ<br>فيلم مصبوب | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.14 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الاحتكاك** | | -<br>-<br>- | ASTM D1894<br>ASTM D1894<br>ASTM D1894 |
| | 1.0<br>1.0 | | |
| **المعامل القاطع** | 400 MPa | 58015.2 psi | ASTM D882 |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | 24.0 MPa<br>115 MPa | 3480.91 psi<br>16679.37 psi | ASTM D882<br>ASTM D882 |
| **استطالة الشد** | 650 % | - | ASTM D882 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانصهار (DSC)** | 196 C° | 384.8 F° | ISO 3146 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة السطحية** | 1.0E+15 ohms | - | ASTM D257 |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لمعان غاردنر** | 155 | - | ASTM D523 |
| **الضبابية (Haze)** | % | - | ASTM D1000 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.