UBE Nylon 5034 B

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 66/6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ube Nylon 5034B عبارة عن كوبوليمر PA6/6.6، يتم إنتاجه عن طريق عملية البلمرة المستمرة. إنها درجة عالية اللزوجة ومناسبة للعديد من التطبيقات. يمكن استخدام هذه الدرجة للأفلام المصبوبة والأفلام المنفوخة (المبردة بالهواء).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	نعومة منخفضة	-	-
الميزات	نعومة منخفضة قابلية تشغيل جيدة مطابقة التعرض للأغذية لزوجة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام فيلم مصبوب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
المعامل القاطع	400 MPa	58015.2 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	107 MPa	15519.07 psi	ASTM D882
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	192 C°	377.6 F°	ISO 3146

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	155	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.