UBE Nylon 5034 C2

المصنع	UBE America, Inc.	**الفئة**	Nylon 66/6
المادة المالئة	نانو غير محدد	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UBE NYLON 5034 C2 عبارة عن بوليمر مشترك عالي اللزوجة من مادة البولي أميد 6 / 6.6 النانوية، مما يوفر خصائص حاجز ممتازة. المادة مناسبة لإنتاج الأغشية المنفوخة المصبوبة والمبردة بالهواء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو نانوي	-	-
الميزات	قابلية تشغيل جيدة تعريف، عالي مطابقة التعرض للأغذية لزوجة عالية راتنج حاجز	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أفلام فيلم مصبوب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		- - -	ASTM D1894 ASTM D1894 ASTM D1894
	0.30 0.30		
المعامل القاطع	750 MPa	108778.5 psi	ASTM D882
قوة الشد		- 4351.14 psi 15228.99 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
	30.0 MPa 105 MPa		
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	196 C°	384.8 F°	ISO 3146

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	135	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.