# UBE Polyethylene Z322

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | UBE America, Inc. | **الفئة** | PE Alloy |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

UBE Polyethylene Z322 هو مادة بولي إيثيلين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ UBE Polyethylene Z322 هي: متانة جيدة، صلب. التطبيق النموذجي لـ UBE Polyethylene Z322: الأغشية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | متانة جيدة<br>صلابة عالية | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | فيلم | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق الأفلام | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.933 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 1.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 60 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 14.0 MPa | 2030.53 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 600 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء الظاهري** | 300 MPa | 43511.4 psi | ASTM D747 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | -75.0 C° | -103.0 F° | ASTM D746 |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 110 C° | 230.0 F° | ASTM D1525 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.