TULAMID® PA-1AP

المصنع	UCC Shchekinoazot	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي أميد 6 ذاتي الإطفاء هو بلاستيك هندسي يعتمد على بوليمر حراري - بولي أميد 6 - وألياف زجاجية ومثبطات للحريق تغير خصائصه. التطبيق يتم تطبيق بولي أميد 6 ذاتي الإطفاء لإنتاج مكونات الآلات والمنتجات عالية التقنية والصناعية والاستهلاكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب غير سامة مطفيء ذاتي	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك تطبيقات صناعية أجزاء آلية/ميكانيكية	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	0.60-1.0 %	-	Internal Method
توزيع حجم الجسيمات	%	-	-
الصلابة	MPa	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة اللهب	PV-0	-	Internal Method
قوة العزل الكهربائي	20-22 kV/mm	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	Internal Method
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استطالة الشد	%	-	Internal Method
معامل الانحناء	MPa	-	Internal Method
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	210-230 C°	410.0 - 446.0 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.