# TULAMID® PA-SV20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | UCC Shchekinoazot | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | 20% ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

بولي أميد 6 مملوء بالزجاج هو بلاستيك هندسي يعتمد على بوليمر حراري - بولي أميد 6 - وألياف زجاجية تغير خصائصه. التطبيق يتم تطبيق بولي أميد 6 المملوء بالزجاج لإنتاج مكونات الآلات والمنتجات عالية التقنية والصناعية والاستهلاكية عن طريق القولبة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | غير سامة | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات المستهلك<br>تطبيقات صناعية<br>أجزاء آلية/ميكانيكية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | حبيبات | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.25-1.31 g/cm³ | - | Internal Method |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **انكماش القالب** | 0.50-0.80 % | - | Internal Method |
| **توزيع حجم الجسيمات** | % | - | - |
| **الصلابة** | MPa | - | Internal Method |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | | - | Internal Method |
| | MPa | - | - |
| | MPa | - | - |
| **استطالة الشد** | % | - | Internal Method |
| **معامل الانحناء** | MPa | - | Internal Method |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | kJ/m² | - | Internal Method |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانصهار** | 210-230 C° | 410.0 - 446.0 F° | Internal Method |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة السطحية** | ohms | - | Internal Method |
| **المقاومة الحجمية** | ohms·cm | - | Internal Method |
| **قوة العزل الكهربائي** | kV/mm | - | Internal Method |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.