TULAMID® PA-SV40-LT

المصنع	UCC Shchekinoazot	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	40% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي أميد 6 مملوء بالزجاج هو بلاستيك هندسي يعتمد على بوليمر حراري - بولي أميد 6 - والألياف الزجاجية التي تغير خصائصها. يتم أيضًا إنتاج قولبة بولي أميد 6 مملوءة بالزجاج ومعالجتها حرارياً. تطبيق بولي أميد 6 مملوء بالزجاج يستخدم لإنتاج مكونات الآلات والمنتجات عالية التقنية والصناعية والاستهلاكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 40% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	مثبت حرارياً غير سامة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك تطبيقات صناعية أجزاء آلية/ميكانيكية	- - -	- - -
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.33-1.38 g/cm³	-	-
انكماش القالب	0.50-0.80 %	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استطالة الشد	3.0 %	-	-
معامل الانحناء	MPa	-	-
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	210-230 C°	410.0 - 446.0 F°	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	ohms	-	-
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	-
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.