TULAMID® PA-TM20

المصنع	UCC Shchekinoazot	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	20% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي أميد 6 مملوء بالمعادن هو بلاستيك هندسي يعتمد على بوليمر حراري - بولي أميد 6 - ومادة معدنية - التلك والميكا - التي تغير خصائصها. تطبيق بولي أميد 6 مملوء بالمعادن يستخدم لإنتاج مكونات الآلات والمنتجات عالية التقنية والصناعية والاستهلاكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك، 20% حشو بالوزن	-	-
الميزات	غير سامة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك تطبيقات صناعية أجزاء آلية/ميكانيكية	- - -	- - -
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.25-1.31 g/cm³	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.60-0.80	-	Internal Method
توزيع حجم الجسيمات	%	-	-
الصلابة	MPa	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	Internal Method
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استطالة الشد	%	-	Internal Method
معامل الانحناء	MPa	-	Internal Method
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 210-230	F° 446.0 - 410.0	Internal Method

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	ohms	-	Internal Method
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	Internal Method
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.